



PROFILES / PROFILE


WIPERS / ABSTREIFER




GUIDE RINGS / FÜHRUNGSRINGE




BACKRINGS / STÜTZRINGE




GASKETS / FLACHDICHTUNGEN



PISTON SEALS



KOLBENDICHTUNGEN




ROD SEALS / STANGENDICHTUNGEN



= PNEUMATIC

ROTARY SEALS / ROTORDICHTUNGEN



For special requirements (pressure – temperature – velocity – medium) please contact our consultancy service, so that suitable materials and designs can be recommended.

Für besondere Betriebsbedingungen (Druck – Temperatur – Geschwindigkeit – Medium) wenden Sie sich bitte an unsere Abteilung Dichtungstechnik. Gerne stimmen wir Konstruktion und Werkstoff auf Ihren Anwendungsfall ab.

Werkstoffdatenblatt/spécifications des matériaux

| matériau | Werkstoff | | | CH-PU | H-PU | H-PU D55 | LT-PU | NBR | H-NBR | EPDM | VMQ | FPM | PTFE pur/rein | PTFE Bronze | POM | PA |
|--------------------------------|---|-----------|-------------------|-----------|-----------|------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| couleur | Farbe | | | rouge rot | rouge rot | jaune gelb | bleu blau | noir schwarz | vert grün | noir schwarz | bleu blau | brun braun | blanc weiss | brun braun | blanc weiss | nature natur |
| propriété | Eigenschaften | | | | | | | | | | | | | | | |
| dureté | Härte | DIN 53505 | Shore A | 95 | 95 | 97 | 95 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | | | | |
| dureté | Härte | DIN 53505 | Shore D | 48 | 48 | 55 | 47 | | | | | | 55 | 69 | 85 | 85 |
| résistance à la traction | Zugfestigkeit | DIN 53504 | N/mm ² | 50 | 55 | 55 | 50 | 17 | 20 | 12 | 7.5 | 10 | 27 | 14 | 70 | 80 |
| allongement à la rupture | Bruchdehnung | DIN 53504 | % | 450 | 350 | 330 | 550 | 150 | 200 | 80 | 130 | 200 | 350 | 170 | 40 | 40 |
| module 100 % | Modul 100 % | DIN 53504 | N/mm ² | 14 | 16 | 8 | 12 | 11 | 10 | | 6.5 | 8 | | | | |
| module 300 % | Modul 300 % | DIN 53504 | N/mm ² | 28 | 35 | 39 | 22 | | | | | | | | | |
| élasticité des poussée | Stosselastizität | DIN 53512 | % | 35 | 35 | | | 20 | 26 | 37 | 35 | 7 | | | | |
| résistance à la déchirure | Weiterreissfestigkeit | DIN 53507 | N/mm ² | 140 | 100 | 100 | 80 | 9 | 6 | 9 | 12 | 6 | | | | |
| poids spez. | spez. Gewicht | DIN 53479 | g/cm ³ | 1.2 | 1.2 | 1.22 | 1.17 | 1.32 | 1.32 | 1.23 | 1.6 | 2.51 | 2.16 | 3.2 | 1.41 | 1.13 |
| abrasion | Abrieb | DIN 53516 | mm ³ | 24 | 18 | | 17 | 130 | 130 | 140 | | 200 | | | | |
| compression set | Druckverformungsrest | DIN 53517 | % | 27 | 24 | 27 | | 6 | 12 | 5 | 8 | 7 | | | | |
| 70°/24 h 20 % Defo. | 70°/24 h 20 % Defo. | | | | | | | | | | | | | | | |
| compression set | Druckverformungsrest | DIN 53517 | % | 35 | 33 | 35 | 27 | 5 | 14 | 7 | 9 | 8 | | | | |
| 100°/24 h 20 % Defo. | 100°/24 h 20 % Defo. | | | | | | | | | | | | | | | |
| compression set | Druckverformungsrest | DIN 53517 | % | | | | 33 | | 22 | | | | | | | |
| 150°/24 h 20 % Defo. | 150°/24 h 20 % Defo. | | | | | | | | | | | | | | | |
| compression set | Druckverformungsrest | DIN 53517 | % | | | | | | | | 35 | 9 | | | | |
| 175°/24 h 20 % Defo. | 175°/24 h 20 % Defo. | | | | | | | | | | | | | | | |
| température min. | Temperatur min. | | °C | -35 | -25 | -20 | -50 | -35 | -20 | -45 | -60 | -20 | -200 | -200 | -45 | -40 |
| température max. | Temperatur max. | | °C | 110 | 110 | 110 | 110 | 120 | 150 | 150 | 220 | 200 | 260 | 260 | 100 | 110 |
| température max. eau/vapeur | Temp. Max. Wasser/Dampf | | °C | | 80 | 80 | | | 120 | 150 | 120 | 150 | | | | |
| température max. air chaud | Temp. Max. Heissluft | | °C | | | | | | 180 short | 180 short | 300 short | 300 short | | | | |
| module d'élasticité | E-Modul Zug | DIN 53457 | N/mm ² | | | | | | | | | | 540 | 1375 | 3000 | 3000 |
| FDA autorisé | Lebensmittelzulassung | | | | | | | | | | | | √ | | √ | |
| modèle spez. avec FDA autorisé | Sonderauführung mit Lebensmittelzulassung | | | √ | √ | | | | | √ | √ | √ | | | | |